

Les valeurs indiquées dans ce tableau sont les valeurs moyennes de notre production.

**TISSU DE VERRE PTFE NON ADHESIF ET ADHESIF**

Réf* Non adhésif	Réf* adhésif	Poids G/m2	% PTFE	Ep. En mm	Résist Diélect Kv	Résist à la rupture	Résist à la température
		NF EN ISO2286.2		NF EN ISO 2286.2	NF EN 60243.1		-150 + 260 °C
AP 076	AP 076 AD	130	Entre 58 et 62%	0.076	2.1	10 kg/cm	
AP 127	AP 127 AD	250	Entre 58 et 62%	0.127	3.7	20 kg/cm	
AP152	AP152 AD	290	Entre 60 et 65%	0.152	5.0	20 kg/cm	
AP254	AP254 AD	470	Entre 58 et 62%	0.257	4.9	40 kg/cm	
AP 355	AP 355 AD	630	Entre 50et 55%	0.355	5.1	60 kg/cm	

\*Taille standard, existe également en épaisseur intermédiaire.

Rouleau en largeur standard de 1 ml  
Découpe à la demande.

Existe également en anti statique, qualité supérieure.

Approflon. Janvier 2010

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables de l'emploi défectueux de nos produits, ni des conséquences de leur emploi à un autre usage que celui auquel ils sont normalement destinés. La garantie visée par l'article 1641 du Code Civil, est de ce fait, expressément écartée par les parties.